

EKOLASTIC TONACHELLO

Rivestimento a base elastomerica

Caratteristiche

EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico è un rivestimento di finitura colorato a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa, inerti silicei, farine di quarzo, graniglie di marmo ed additivi vari. Non contenendo plastificanti esterni, **EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico** mantiene nel tempo le proprie caratteristiche di plasticità e flessibilità.

Campi di applicazione

EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico è indicato alla decorazione di intonaci interessati da fenomeni fessurativi dovuti a movimenti termici, ciclici o da vibrazioni.

Vantaggi

- Eccezionalmente elastico.
- Ottima resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici.
- Elevata adesione al supporto.

Preparazione dei supporti

Gli intonaci molto assorbenti e sfarinanti devono essere fissati con appretto consolidante EKOFOND B 200. Le lesioni dovute a movimenti statici vanno allargate con flessibile o altri appositi attrezzi metallici; le fessure vanno poi accuratamente spazzolate e trattate con EKOFOND B 200.

Attendere almeno 24 ore prima di procedere all'applicazione di **EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico**.

Modalità d'impiego

EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico è pronto all'uso e non richiede diluizione. Mescolare bene il prodotto fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in due mani con frattone di acciaio inox. Conguagliare con frattone di plastica e prima che cominci a filmare in superficie, frattazzarlo con lo stesso attrezzo per ottenere l'effetto desiderato. Non applicare **EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico** su superfici esposte al sole o con temperatura ambiente che possa scendere sotto i 5° C. Consente la sua applicazione su tutte le superfici purchè esenti da umidità di risalita capillare. Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia battente. Lavare con acqua gli attrezzi impiegati subito dopo l'uso.

Dati tecnici ed applicativi

*Confezione	Secchio da 20 kg
*Aspetto	Pasta pigmentabile – colore bianco
*Peso specifico	1,74 ± 0.10 kg/l
*Estratto secco	86% ± 0,10
*Coefficiente di permeabilità al vapore	$\mu < 70$
*Valore del pH	c.a. 9
*Consumo per spessore di 1,2 mm	1,8 – 2.2 kg/m ²
*Temperatura d'impiego	+5°C / +35°C
*Tempo di conservazione	12 mesi (in confezione integra e luogo asciutto). Teme il gelo

Avvertenze

- **Non applicare su superfici gelate, in fase di disgelo o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive
- **Non applicare su superfici surriscaldate, in presenza di forte vento o in pieno sole
- **Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o polverosi, se non preventivamente consolidati
- **Proteggere le superfici trattate, per almeno 24 ore, da pioggia battente
- **Su svecchiature estese, per mascherare la linea di ripresa interrompere l'applicazione in corrispondenza di pluviali o giunti
- **Non applicare su superfici soggette ad umidità di risalita capillare
- **Non lasciare i secchi esposti al sole prima dell'applicazione
- **Lavare con acqua gli attrezzi impiegati, subito dopo l'uso

N.B. I valori su riportati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.