

## **EKOQUARZ AC PITTURA**      Pittura acrilica

---

### **Caratteristiche**

EKOQUARZ AC è un'idropittura a base di copolimeri acrilici, pigmenti coloranti selezionati e cariche minerali inerti. Steso a pennello o a rullo in due mani, con un'ottima resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici ed un'elevata copertura protettiva. EKOQUARZ AC, pigmentabile nei colori di cartella, adatto alla decorazione e protezione di superfici interne ed esterne. Grazie all'adozione di pigmenti stabili ai raggi U.V., particolarmente indicata nella decorazione di superfici in ambienti assolati, esposti a dilavamento meteorico o soggetti ad azione di aerosol salini (in prossimità del mare).

### **Campi di applicazione**

Decorazione e protezione conservativa di superfici, interne ed esterne, particolarmente esposte alla luce del sole ed agli agenti meteorici. EKOQUARZ AC può essere applicato su intonaci e calcestruzzi vecchi e nuovi, purché stagionati e stabili.

Particolarmente indicato in edifici situati in zone industriali o soggette ad aggressione di aerosol salini (zone limitrofe al mare).

### **Vantaggi**

- Eccezionale adesione al supporto.
- Ottima resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici.
- Elevata lavorabilità ed elasticità.
- Alta resistenza ai raggi U.V. ed all'azione eolica marina.

### **Supporti idonei**

Supporti idonei: Intonaci premiscelati e tradizionali.

Calcestruzzo.

Vecchie pitture (purché ben ancorate).

Cartongesso (previa primerizzazione).

## Preparazione dei supporti

Le superfici dovranno presentarsi stagionate, pulite, prive di parti non perfettamente ancorate o in fase di distacco e perfettamente asciutte.

Le vecchie pitture non perfettamente ancorate, andranno rimosse accuratamente e su tutta la superficie da tinteggiare, per uniformare l'assorbimento e consolidare il supporto, andrà stesa, 24 ore prima, una mano di EKOFOND B200.

## Modalità di impiego

Mescolare delicatamente il prodotto per alcuni minuti diluendo la prima mano di EKOQUARZ AC con il 40% di acqua e la seconda con il 25%; l'applicazione potrà essere eseguita a pennello o con rullo di pelo di lana, in mani incrociate.

## Dati tecnici ed applicativi

*Confezione	Secchio da 20 kg
*Aspetto	Pasta pigmentabile – colore bianco
*Estratto secco (in peso)	73%
*Diluizione (acqua da aggiungere)	1 <sup>a</sup> mano 40% 2 <sup>a</sup> mano 25%
*Tempo di miscelazione	5 minuti
*Tempo di attesa tra le due mani	12 ore
*Permeabilità al vapore	$\mu < 260$
*pH	9
*Temperatura d'impiego	+5°C / +35°C
*tempo di conservazione	12 mesi (in confezione integra e luogo asciutto). Teme il gelo
**Attrezzatura	pennello, rullo di pelo di lana

## Avvertenze

\*\*Non applicare su superfici gelate, in fase di disgelo o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive

\*\*Non applicare su superfici surriscaldate, bagnate, in presenza di forte vento o in pieno sole

\*\*Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o polverosi, se non preventivamente consolidati

\*\*Proteggere le superfici trattate, per almeno 24 ore, da pioggia battente

\*\*Proteggere le parti da non sporcare

\*\*Non applicare su superfici soggette ad umidità di risalita capillare

\*\*Lavare con acqua gli attrezzi impiegati, subito dopo l'uso

N.B. I valori su riportati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.