

# EKOQUARZ AC PITTURA

## Bojë akrilike

### Karakteristika

**EKOQUARZ AC** është një bojë uji me bazë kopolimerësh akrilikë, pigmentesh ngjyrues të përzgjedhur dhe ngarkesash mineralësh inerte. Shtrihet me brushë ose rul me të dyja duart, me një qëndrueshmëri optimale ndaj alkaleve dhe agjentëve atmosferikë si dhe me një mbulesë të fortë mbrojtëse. **EKOQUARZ AC**, e pigmentueshme në ngjyrat e skedës, e përshtatshme për zbukurim dhe mbrojtje të sipërfaqeve të brendshme e të jashtme. Falë adaptimit të pigmenteve të qëndrueshme ndaj rrezeve ultra-vjollcë, e rekomanduar sidomos përse i përket zbukurimit të sipërfaqeve në mjedise me diell, të ekspozuara ndaj shpëlarjes meteorike apo nën veprimin e aerosolëve (shpërndarje gazi) kriporë (në afërsi të detit).

### Fusha e përdorimit

Zbukurim dhe mbrojtje ruajtëse e sipërfaqeve të brendshme e të jashtme, veçanërisht të ekspozuara ndaj dritës së diellit e agjentëve atmosferikë. **EKOQUARZ AC** mund të aplikohet mbi suva e betone të vjetra e të reja, por që të jenë të staxhionuara e të qëndrueshme.

I rekomanduar sidomos për ndërtesa që ndodhen në zona industriale apo që janë të kërcënuara nga aerosoli kripor (zona afër detit).

### Avantazhe

- Ngjeshje e jashtëzakonshme me suportin
- Qëndrueshmëri optimale ndaj agresionit të agjentëve atmosferikë
- Punueshmëri dhe elasticitet i lartë
- Qëndrueshmëri e lartë ndaj rrezeve ultra-violet e ndaj veprimit të erës detare

### Materialet e duhura

- Suva ta parapërziera e tradicionale
- Beton
- Bojëra të vjetra (veçse që kanë kapur mirë)
- Kartonxhes (një dorë shtresë më parë)

### Përgatitje e sipërfaqeve

Sipërfaqet duhet të jenë të staxhionuara, të pastra, të hiqen pjesët e pakapura mirë apo që janë duke u shqitur si dhe të thara si duhet

Bojërat e vjetra që s'kanë kapur mirë do të hiqen me kujdes nga e gjithë sipërfaqja që është për t'u lyer, për të njëtrajtësuar thithjen dhe konsolidimin e sipërfaqes mbështetëse; 24 orë më parë do të hidhet një dorë EKOFOND B200.

## Mënyra përdorimi

Përzieje produktin me kujdes për disa minuta duke holluar dorën e parë të EKOQUARZ AC me 40% ujë si dhe të dorën e dytë me 25%; kjo mund të kryhet me brushë ose rul me mbulesë leshe, duar tërthorazi.

## Të dhëna teknike dhe aplikative

* Paketimi	Kovë 20 kg
* Pamja	Pastë e pigmentueshme – ngjyrë e bardhë
* Ekstrakt i thatë (në peshë)	73%
* Hollim	Dora e parë 40%
(ujë për t'u shtuar)	Dora e dytë 25%
* Koha e përzierjes	5 minuta
* Koha e pritjes mes dy duarve	12 orë
* Përshkueshmëria nga avulli	$\mu < 260$
* pH	9
* Temperatura e përdorimit	+5°C / +35°C
* Koha e ruajtjes	12 muaj (në ambalazhim të plotë e vend të thatë). E ndjeshme ndaj ngrirjes.
* Veglat	Brushë, rul me lëkurë prej leshe

## Paralajmërimë

- \*\* Mos e përdor mbi sipërfaqe të ngrira, në fazë shkrirjeje apo që mund të ngrihen gjatë 24 orëve të ardhshme
- \*\* Mos e përdor mbi sipërfaqe tepër të nxehta, të lagura, ku fryn erë e fortë apo në pishë të diellit
- \*\* Mos e përdor mbi sipërfaqe mbajtëse të paqëndrueshme, të thërrmueshme e me pluhur, nëse nuk janë përforcuar më parë
- \*\* Mbro sipërfaqen e përpunuar nga shiu intensiv për të paktën 24 orë
- \*\* Mbro pjesët që duhen mbajtur pastër
- \*\* Mos e përdor mbi sipërfaqe pre të lagështirës në rritje
- \*\* Laj me ujë veglat e përdorura menjëherë pas përdorimit

**Vërejt!** Vlera të tilla u referohen provave laboratorike në mjedis të kushtëzuar dhe mund të modifikohen ndjeshëm nga kushtet e vënies në përdorim.