

MACROCOLOR TR

**IDROPITTURA
TRASPIRANTE**

Caratteristiche

MACROCOLOR TR è una pittura all'acqua traspirante ed idrorepellente a base di copolimeri speciali e pigmenti selezionati, che conferiscono al prodotto applicato caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, ed al tempo stesso, di ottima resistenza all'acqua meteorica. Pigmentabile nei colori di cartella, è adatto alla decorazione e protezione di superfici interne ed esterne, anche trattate con intonaci deumidificanti della linea Macrosan.

Campi di applicazione

Per la decorazione e protezione conservativa di superfici interne ed esterne. Idoneo per la decorazione e protezione di superfici murarie oggetto di trattamento deumidificante con intonaci della linea Macrosan.

Vantaggi

- Traspirante (adatto come finitura dei cicli deumidificanti).
- Idrorepellente.
- Altamente coprente.
- Ottima resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici.

Supporti idonei

Intonaci deumidificanti e rasanti traspiranti.
Intonaci premiscelati e tradizionali.
Calcestruzzo.
Cartongesso.

Preparazione dei supporti

Le superfici dovranno presentarsi stagionate, pulite, prive di parti non perfettamente ancorate o in fase di distacco. Asportare eventuali vecchie pitture sfarinanti, oli disarmanti, tracce di vecchie guaine, catrami o qualsiasi altro materiale estraneo alla muratura. Stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare.

Modalità di impiego

Applicare MACROCOLOR TR a pennello, rullo, spruzzo od airless. A seconda del tipo di stesura, diluire il prodotto con acqua, dal 30% al 50% per la prima mano e dal 20% al 40 % per la seconda (vedi dati tecnici).

Dati tecnici* ed applicativi**

*Confezione		Secchio da 20 kg	
*Aspetto		Pasta pigmentabile – colore bianco	
*Peso specifico		1.7 kg/l	
* Consumo medio per due passate		0.45 kg/m ²	
*Estratto secco (in peso)		70%	
*pH		8,5	
*Diluizione:	a pennello	1 [^] mano 40%	2 [^] mano 30%
(acqua da aggiungere)	a rullo	1 [^] mano 30%	2 [^] mano 20%
	a spruzzo	1 [^] mano 50%	2 [^] mano 40%
*Tempo di miscelazione		5 minuti	
*Tempo di attesa tra le due mani		12 - 24 ore	
*Permeabilità al vapore		$\mu \leq 20$	
*Temperatura d'impiego		+5°C / +35°C	
**Attrezzatura		pennello, rullo, airless	

N.B. Tali valori si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Avvertenze

- **Stoccaggio 12 mesi in confezione sigillata ed al riparo del gelo
- **Non applicare su superfici gelate, in fase di disgelo o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive
- **Non applicare su superfici surriscaldate, in presenza di forte vento o in pieno sole
- **Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o polverosi, se non preventivamente consolidati
- **Proteggere le superfici trattate, per almeno 48 ore, da pioggia battente
- **Lavare con acqua gli attrezzi impiegati, subito dopo l'uso.