

MACROSAN PRONTO CALCE

INTONACO DEUMIDIFICANTE PRONTO ALL'USO

Caratteristiche

MACROSAN PRONTO Calce è un intonaco premiscelato pronto all'uso da mescolare solamente con acqua, composto da una miscela di calce idraulica e calce idrata, additivi chimici specifici, fibre sintetiche ed inerti granulometricamente selezionati. Dopo la miscelazione, si ottiene una malta tixotropica di consistenza plastica, ben lavorabile, molto aerata e con elevati poteri deumidificanti

Campi di applicazione

MACROSAN PRONTO Calce viene utilizzato nelle murature, interne ed esterne, anche storiche, soggette a fenomeni di umidità per risalita capillare. In combinazione con MACROSAL o MACROSAN Rinzafo evita la formazione di cristallizzazioni saline causa del degrado e distacco degli intonaci tradizionali.

Vantaggi

- Mantiene inalterata nel tempo la sua azione deumidificante.
- Pronto all'uso.
- Permette il veloce riutilizzo dei locali.
- Elevato potere evaporante.

Supporti idonei

Murature in laterizio, tufo, miste, anche di interesse storico.
Blocchetti in cemento (previa applicazione di MACROSAN RINZAFFO).
Cementi osmotici (per effetto anticondensa. Applicare preventivamente MACROSAN RINZAFFO fresco su fresco).

Preparazione dei supporti

Asportare completamente ogni traccia d'intonaco od altro materiale non aderente alla muratura per un'altezza di almeno un metro oltre il segno visibile di umidità. Rimuovere meccanicamente tutte le parti non ben ancorate o in fase di distacco, eventuali depositi salini e tracce di impermeabilizzanti (catrami, guaine, etc.). Per ricostruire la planarità su murature fuori piombo e per risarcire grosse cavità, rincocciare con scaglie di mattone o tavelle, utilizzando MACROSAN PRONTO CALCE come malta legante. Bagnare a rifiuto con acqua la parete così preparata ed applicare MACROSAL sul supporto ancora bagnato ed entro 5 – 10 minuti rinzaffare con MACROSAN RINZAFFO.

Modalità di impiego

Impastare in betoniera per almeno 5 minuti, ogni sacco da 25 kg di MACROSAN PRONTO CALCE con circa 4 l d'acqua pulita. Applicare su MACROSAN RINZAFFO adeguatamente indurito riportando uno spessore massimo di 2 cm per mano, avendo cura di non schiacciare il prodotto in fase di staggiatura e rifinire con frattazzino di spugna. L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di 2 cm. Spessori maggiori, comunque inferiori ai 4 cm dovranno essere realizzati operando in più passate secondo buona regola. A distanza di almeno 2 - 3 settimane, rifinire con prodotti di decorazione altamente traspiranti della linea MACROSAN o MACROCOLOR oppure rasare con MACRORASO.

Dati tecnici ed applicativi

-Aspetto	polvere colore nocciola
-Peso specifico malta fresca	circa 1.650 kg/m ³
-Confezione	sacco da 25 kg
-Consumo medio per 20 mm di spessore	28-30 kg di polvere/m ²
-Acqua d'impasto	16% circa
-Resistenza a compressione a 28 gg	3 N/mm ²
-Tempo di vita dell'impasto (20°C)	1 ora circa
-Diametro massimo inerte	3 mm
-Tempo di miscelazione	5 minuti circa
-Aria occlusa	≥ 25%
-Spessore minimo	20 mm
-Spessore massimo per mano	15 – 20 mm
-Temperatura d'impiego	+5 / +35 °C
-Tempo di conservazione	12 mesi se mantenuto in ambiente asciutto e fresco in confezioni originali sigillate

**Attrezzatura betoniera, staggia, frattazzo, cazzuola

Avvertenze

- **Non applicare su supporti surriscaldati, in presenza di forte vento o in pieno sole
- **Non applicare su supporti gelati o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive alla stesura
- **Non aggiungere acqua o altro al prodotto già impastato
- **Non applicare su superfici in gesso
- **Mantenere staccato l'intonaco da eventuali ristagni d'acqua
- **In caso di temperature elevate, mantenere la superficie inumidita per 24 ore

Resistenze meccaniche: le resistenze meccaniche, riportate in tabella, sono state ricavate da provini 4 x 4 x 16 cm, confezionati in laboratorio con il 16% di acqua e maturati a 20° C e 90% U.R. I dati sopra esposti pertanto possono variare se variano le condizioni di impasto e stagionatura.

N.B. Tali valori si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.